MEDACURE

Conforme à la norme NF P 18-370

Produit de cure pour bétons et mortiers frais

DESCRIPTION

MEDACURE est un produit qui se présente sous la forme d'un liquide blanchâtre destiné à recouvrir les bétons et mortiers frais pour les protéger contre la dessiccation.

DOMAINES D'APPLICATION

- Protection de tous les bétons avec une grande surface exposée au soleil.
- Protection des chapes en mortier.
- Protection des bétons dans les climats chauds.
- Routes et pistes d'aérodrome en béton
- Dallages et dalles en béton
- Enduit au mortier de ciment
- Réservoirs, terrasses

PROPRIÉTÉS

MEDACURE est un produit de cure qui adhère parfaitement sur les bétons et mortiers et qui possède un bon pouvoir couvrant.
Après pulvérisation sur béton frais, il se polymérisé au contact de l'air et forme une fine pellicule qui le protège contre une dessiccation prématurée, empêche l'évaporation rapide de l'eau de gâchage, réduisant ainsi le risque de fissuration.
MEDACURE permet au ciment de s'hydrater correctement et au béton d'avoir une vitesse de prise normale par temps chaud, vent fort ou hygrométrie faible.
Cette protection sera maintenue jusqu'à maturité du béton (3 à 4 semaines).
MEDACURE remplace les anciens procédés de protection :
- Sable humide, toile de jute
- L'arrosage pendant plusieurs jours avec les risques faïençage du support

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect ……..…….…….....…..….. Liquide
- Couleur …….…….....…..... Blanc
- Densité …….…….....……1,00 ± 0,01
- Temps de séchage à 20°C ……..…….....1h30mn
- Teneur en chlorures ……..…….....< 0,1g/l

MODE D'EMPLOI

MEDACURE est pulvérisé dès que la surface du béton devient mâte en séchant c'est-à-dire dès la disparition du brillant de l'eau de ressuage. Il s'applique tel quel, sans aucune dilution, au pulvérisateur ou au balai souple.
En cas d'application de peinture ou autre ravalement sur la surface des bétons protégés, en dessous de la limite admise (3 à 4 semaine).

CONSOMMATION

Environ 150 à 200 grammes par m² par pulvérisation.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

En bidon de 10 Kg et en fûts de 225 kg
Stocker à l'abri de l'humidité dans les emballages fermés hermétiquement.
Durée de conservation :
Une année dans son emballage d'origine fermé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Manipulation non dangereuse.

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur notre site web : **www.granitex-dz.com**

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.

Granitex

Zone industrielle Oued Smar – BP85 Oued Smar – 16270 Alger
Tél : (213) 021 51 66 81 & 82
Fax : (213) 021 51 64 22 & 021 51 65 23
www.granitex-dz.com - E-mail: granitex@granitex-dz.com